

KŮŽE SE SRSTÍ – Jihoamerické celé kůže

TECHNICKÉ PARAMETRY KŮŽE

Typ kůže:	hovězina
Tloušťka:	1,8 – 2,3 mm
Průměrná velikost:	3,5 – 3,9 m ²

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

Analýza	Zkušební metoda	Měrná jednotka	Doporučená hodnota
Stálobarevnost při stírání za sucha - 500 cyklů	UNI EN ISO 11640	Šedá stupnice	4
Stálobarevnost při stírání za mokra – 250 cyklů	UNI EN ISO 11640	Šedá stupnice	4
Stálobarevnost v alkalickém potu – 80 cyklů	UNI EN ISO 11640	Šedá stupnice	4
Odolnost proti přetržení	UNI 53 329 – A/ISO 33770	N	20
Stálobarevnost na světle xenotest	UNI EN ISO 105 B02	Modrá stupnice	4
Pevnost uchycení vlasu	BS5131	-	125/25 mm šířka

Naše kůže neobsahují chrom VI.

Test na stálobarevnost na světlo měří odolnost vůči světlu. Výsledky se nachází v rozmezí 1 - 8, přičemž 8 je nejlepší výsledek.

Test na stálobarevnost při stírání měří odolnost vůči opotřebení barvy. Výsledky se nachází v rozmezí 1 – 5, přičemž 5 je nejlepší výsledek.

Všechny předložené výsledky zkoušek jsou získány oficiálními metodami na nedotčené kůži. Případné další testy prováděné po použití kůže musí být odsouhlaseny výrobcem a kupujícím.