

## PANAMA

### TECHNICKÉ PARAMETRY KŮŽE

<b>Typ kůže:</b>	hovězina
<b>Původ:</b>	evropský i mimo-evropský
<b>Tloušťka:</b>	1,0 – 1,2 mm
<b>Průměrná velikost:</b>	3,8 – 4,2 m <sup>2</sup>
<b>Činění:</b>	chromové soli
<b>Barvivo:</b>	anilinové barvivo
<b>Povrchová úprava:</b>	anilinová
<b>Vzhled:</b>	vintage/nabuck (zastaralý), částečně voděodolná

### TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

Analýza	Zkušební metoda	Měrná jednotka	Doporučená hodnota
<b>Stálobarevnost při stírání za sucha - 50 cyklů</b>	UNI EN ISO 11640 UNI EN ISO 11641	Šedá stupnice	2/3
<b>Stálobarevnost při stírání za mokra – 20 cyklů</b>	UNI EN ISO 11640 UNI EN ISO 11641	Šedá stupnice	3
<b>Adheze povrchové úpravy</b>	UNI EN ISO 11644	N/cm	2
<b>pH</b>	UNI EN ISO 4045	–	3,2
<b>Odolnost proti přetržení</b>	EN ISO 3377-1	N	20
<b>Stálobarevnost na světle xenotest</b>	UNI EN ISO 105 B02	Modrá stupnice	3

Všechny předložené výsledky zkoušek jsou získány oficiálními metodami na nedotčené kůži. Případné další testy prováděné po použití kůže musí být odsouhlaseny výrobcem a kupujícím.